



MascaradE

Uno Decor

КРАСКА-ГРУНТ




- УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- 3 КЛАСС СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ ПО DIN EN 13 300

UNO DECOR - КРАСКА-ГРУНТ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗОВОГО СЛОЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ALBA, DUNE, SWANILI, FABULA, SAVANNA И ДР. ИЛИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОВНОСТЬ ЦВЕТА ФИНИШНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ (ОТСУТСТВИЕ ПЯТЕН И «ПРОПЛЕШИН») И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЛЕПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ СО СТЕНОЙ.

## НАНЕСЕНИЕ ПОД ТОНКОСЛОЙНЫЕ ШТУКАТУРКИ

[смотреть на сайте](#)



### Шаг 1. Подготовка стен

Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.

### Шаг 2. Подготовка материала

Перемешайте краску UNO DECOR в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

### Шаг 3. Нанесение краски-грунта

Используя велюровый валик, нанесите краску UNO DECOR на основание. Перед нанесением декоративных покрытий краска наносится в один слой, для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Время полного высыхания 12 часов.

### Шаг 4. Самостоятельное применение

Если краска UNO DECOR используется как самостоятельное покрытие, можно наносить покрытие в 2 слоя. Второй слой краски нанесите через 2 часа после нанесения первого.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Велюровый валик.

## КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим.

Выпускается в ведрах по 1 и 7 кг.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
pH	8,0- 9,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	12
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	0,5
Расход в один слой, кг/м <sup>2</sup>	0,16
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +60
Температура нанесения, °C	от +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	24
Применение	для внутренних работ