

# Traverto Sol

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



- ФАКТУРА КАМНЯ, АРТ-БЕТОНА, СОСТАРЕННЫХ БЛОКОВ
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ГАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ИСКЛЮЧАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

**Traverto Sol** - относится к классу декоративных штукатурок-травертинов, называемых так по имени известкового камня, чью фактуру они успешно имитируют. В руках мастеров, в зависимости от техники нанесения, эта штукатурка может превращаться в состаренный камень, молодой мрамор, корабельную сталь или в арт-бетон. Traverto Sol обладает высокой прочностью. Известь, входящая в его состав, служит природным агентом против плесени и грибка. Готовое покрытие сложно повредить, оно устойчиво к мытью и УФ-лучам. После обработки лаком Traverto Sol будет сохранять эстетичный вид в течение многих лет.

## ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ



ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»



ЭФФЕКТ «МОЛОДОЙ МРАМОР»



ЭФФЕКТ «АРТ-БЕТОН»


## ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ, ЭФФЕКТ «АРТ-БЕТОН»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



Используя венецианскую кельму, нанесите тонким слоем материал «Traverto Sol», устранив рельефные трещи и полосы от инструмента. Валиком со средним ворсом пройдитесь по еще сырому слою, создавая «шагрень». Время высыхания 2-3 часа.



Нанесите велюровым валиком в один слой краску-грунт «Primo Decor». Время высыхания слоя 12 часов.



После высыхания первого слоя нанесите второй слой травертина, не закрывая весь объем и стараясь оставить незаполненные материалом пустоты. При помощи щетки или грубой кисти добавьте царапин и кратеров. Через 20 минут после нанесения второго слоя осуществите «железнение» поверхности (уплотнение материала за счет приглаживания под давлением на инструмент).



Перемешайте декоративное покрытие «Traverto Sol» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через 24 часа нанесите губкой или валиком на покрытие декоративный лак «Masco Matte».

Окончательную прочность оно наберет в течение 20 суток после нанесения. Его можно будет мыть

## КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

## ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

## СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



краска  
Primo  
Decor



лак  
Masco  
Matte

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-эвакуобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов выхивания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
pH	12,0 - 13,0
Время высыхания, ч	2
Время полного высыхания, суток	20-25
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм	1-2
Расход на 2 слоя, кг/м <sup>2</sup>	0,8-1,3
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к воздействию щелочи	не менее 24

## ЭФФЕКТ «ТРАВЕРТИН»

слои	декоративные покрытия	кол-во слоев	расход, кг/м <sup>2</sup>	инструменты
1	Primo Decor краска-грунт	1	0,35 -0,45	валик
2	Traverto Sol штукатурка	2	0,8-1,3	шпатель, венецианская кельма
3	Masco Matte лак	1	0,1	губка

## КОНТАКТЫ

горячая линия:

**8-800-100-74-47**

[www.mascarade.ru](http://www.mascarade.ru)

