




Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR (цвет белый),
- Велюровый валик,
- Декоративную моделирующую штукатурку MINERAL ART фр. 100 и 200,
- Венецианскую кельму,
- Лессирующий лак MASCO MATTE бесцветный
- Плоскую кисть,
- Вязкую губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 250-500 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие MINERAL ART в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART фр. 100 на всю поверхность крупными разнонаправленными хаотичными мазками, перекрывая подложку и формируя «наплывы» материала. Не дожидаясь высыхания, сгладьте рельеф при помощи влажной губки. Расход: 1,5-3,0 кг в зависимости от выбранной толщины слоя. Время высыхания: 24 часа.

ШАГ 5. Формирование фактуры

При помощи велюрового валика или кисти нанесите на сформированную фактуру краску-грунт PRIMO DECOR, закрашивая всю поверхность. Расход: 350-450 г/кв.м. Время высыхания: 24 часа.

ШАГ 6. Защита поверхности

При помощи кисти нанесите на всю поверхность прозрачный (неколерованный) лак Masco Matte. Расход: 100-200 г/кв.м. Время полного высыхания: 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	250-500 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	3-5 мм	1,5-3,0 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения