



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR, заколерованную в цвет материала TRAVERTO SOL;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO SOL (серый оттенок под бетон по каталогу MascaradE);
- Венецианскую кельму;
- Декоративный лессирующий лак Masco Matte двух оттенков (серый и розовато-коричневый);
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 250-500 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие TRAVERTO SOL в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративных слоев и создание фактуры

Используя венецианскую кельму, нанесите материал TRAVERTO SOL тонким ровным слоем 1 мм, устраняя рельефные треки и полосы от инструмента.

Спустя 2-4 часа нанесите второй слой материала в технике «карта мира» (наносите материал на кельму и далее методом тампования формируйте на поверхности островки, напоминающие материки, оставляя между ними пустоты). В классической технике «карта мира» материки составляют около 75% от общей поверхности, а кратеры — 25%. При создании арт-бетона материки должны занимать 90% поверхности и кратеры должны быть намного мельче. Выступающие верхушки заглажьте кельмой. При помощи жесткой щетки или острого предмета (например, шпателя), создайте на поверхности «материки» царапины и потертости. Расход: 0,8-1,3 кг/кв.м.

ШАГ 5. Расшивка и железнение

Через 25 минут после нанесения 2-го слоя (пока материал еще сырой, но не липнет при касании), сделайте «расшивку»: прочертите швы при помощи плоской отвертки или расшивки для кирпича. На больших стенах разметку лучше осуществлять при помощи лазерного уровня и правила. Не дожидаясь высыхания покрытия, проведите железнение поверхности: уплотнение и полировку материала на полусухую. Именно в полусухом состоянии материал поддаётся инструменту, и происходит окончательное выравнивание верхнего гладкого слоя. Время высыхания: 12 часов

ШАГ 6. Лессировка

Через 12 часов при помощи вискозной губки нанесите на покрытие лессирующий лак MascaradE MASCO MATTE, заколерованный в основной серый цвет. Спустя 1-2 часа добавьте местами другой оттенок лака MASCO MATTE (розовато-коричневый), имитируя окисление и ржавчину. Расход в 1 слой: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: 1 час. Полное высыхание: через 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	250-500 г	24 часа
Штукатурка TRAVERTO SOL	1-2 мм	0,8-1,3 кг	12 часов
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения