



### Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR, заколерованную в цвет материала TRAVERTO SOL;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO SOL;
- Венецианскую кельму;
- Декоративный лессирующий лак Masco Matte двух оттенков (светлее и темнее);
- Вискозную губку.

### ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

### ШАГ 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

### ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие TRAVERTO SOL в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

### ШАГ 4. Создание фактуры

Используя венецианскую кельму, нанесите материал TRAVERTO SOL тонким ровным слоем 1 мм, устраняя рельефные треки и полосы от инструмента. Раскатайте нанесенное покрытие валиком с мелким ворсом (до 12 мм), создавая «шагрень». Через 2-4 часа нанесите второй слой материала в технике «карта мира» (наносите материал на кельму и далее методом тампования формируйте на поверхности островки, напоминающие материки, оставляя между ними пустоты). Выступающие верхушки заглайте кельмой. При помощи жесткой щетки или острого предмета (например, шпателя), создайте на поверхности «материков» царапины и потертости. Расход: 0,8-1,3 кг/кв.м.

### ШАГ 5. Расшивка

Через 25 минут после нанесения 2-го слоя (пока материал еще сырой, но не липнет при касании), сделайте «расшивку»: прочертите швы при помощи плоской отвертки или расшивки для кирпича. Время высыхания: 12 часов

### ШАГ 6. Лессировка

Через 12 часов нанесите на покрытие основной выбранный тон лессирующего лака MascaradE MASCO MATTE, используя вискозную губку. Спустя 2 часа при помощи вискозной губки нанесите второй, более темный оттенок лака MASCO MATTE только в швы и трещины, размывая границы цветовых стыков влажной губкой. Расход в 1 слой: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: 1 час. Полное высыхание: через 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка TRAVERTO SOL	1-2 мм	0,8-1,3 кг	12 часов
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

\* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения