



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие MINERAL ART;
- Венецианскую кельму;
- Декоративный лессирующий лак MASCO MATTE;
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие MINERAL ART в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение первого декоративного слоя и расшивка

Используя венецианскую кельму, нанесите материал ровным слоем до 5 мм, устраняя рельефные треки и полосы от инструмента. Расход: 1,0-2,5 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.

Когда слой слегка прихватится, разлините поверхность, используя правило и расшивку для кирпича, прикладывая среднее давление на инструмент.

Наденьте резиновую перчатку, смочите ее водой и пальцами аккуратно скруглите углы кирпичей.

ШАГ 5. Нанесение второго декоративного слоя и создание фактуры

Спустя 24 часа при помощи венецианской кельмы нанесите второй материал MINERAL ART островками в технике «карта мира» (наносите материал на кельму и далее методом тампования, прикладывая кельму к поверхности быстрыми частыми движениями, формируйте на поверхности мелкие островки, обращая внимание не только на центр кирпичей, но и на углы, примыкания).

Когда поверхность слегка прихватится, выступающие верхушки заглажьте кельмой разнонаправленными движениями и зачистите «швы». Время высыхания: 24 часа.

ШАГ 6. Лессировка

После того, как штукатурка высохла, необходимо пройти по поверхности шпателем, убирая слишком выступающие и царапающие частицы высохшего материала. Работайте до момента, пока поверхность не перестанет царапать ладонь. Наждачной бумагой №180 пройдитесь по швам, чтобы сделать кирпич более опрятным. Обеспыльте поверхность.

Нанесите кистью декоративный лак MASCO MATTE кирпичного оттенка во все неровности и углубления. Мокрой вискозной губкой легкими движениями растушуйте лак, убирая излишки и потеки. Часть поверхности кирпичей должна остаться белой. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания на отлив: 1 час. Полное высыхание: 7 дней

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	0,5-10 мм	1,0-2,5 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения