



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR в белой базе;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO Acrylic в белой базе;
- Венецианскую кельму;
- Морскую губку;
- Декоративный лессирующий лак Masco Matte в оттенках 038 и 017;
- Вязкую губку для нанесения лессирующего состава.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Основание должно быть очищено от грязи, пыли, отслаивающихся частиц, солевых пятен. Покрытия на основе органических растворителей (масляные шпатлевки, краски и др.) удалить механическим способом. Декоративное покрытие наносится на оштукатуренные и отшпатлеванные минеральные поверхности. Для шпатлевания рекомендуется использовать готовые шпатлевки на акриловой основе или финишные цементные шпатлевки, при отделке фасадов — финишные цементные шпатлевки.

ШАГ 2. Грунтование

Поверхности обработайте грунтом (укрепляющим или глубокого проникновения — в зависимости от типа основания). После высыхания грунта, не ранее чем через 2 часа, нанесите валиком на поверхность краску-грунт MascaradE Primo Decor. Декоративное покрытие TRAVERTO ACRYLIC можно наносить после полного высыхания краски-грунта, не ранее чем через 12 часов. Остаточная влажность основания должна быть не более 10%.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 2% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение 1го слоя

Нанесите материал на подготовленную поверхность кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской в 1 слой на сдир. Расход: 0,6 кг/м². Время высыхания: 24 часа.

ШАГ 5. Нанесение 2го слоя и создание фактуры

Через 24 часа нанесите второй слой материала при помощи морской губки методом тампонирования, оставляя на поверхности стены чуть вытянутые «барашки». Спустя 30 минут пригладьте выступающие верхушки кельмой. Расход: 0,3-0,4 кг/м². Время высыхания: 24 часа.

ШАГ 6. Лессировка

На высохшее покрытие нанесите лессирующий лак MascaradE MASCO MATTE в оттенке 038, используя вязкую губку. Легкими движениями уберите излишки лака и потеки. Для более тонкой лессировки смочите губку водой. Спустя 1 час при помощи вязкой губки выборочно нанесите второй оттенок лака MASCO MATTE (017), размывая границы цветовых стыков влажной губкой. Расход в 1 слой: 50 г/кв.м. Время высыхания между слоями: 1 час. Полное высыхание: через 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	250-500 г	24 часа
Штукатурка TRAVERTO ACRYLIC	1-2 мм	0,6 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения