



# MascaradE

## Mineral Art

МОДЕЛИРУЮЩАЯ  
ШТУКАТУРКА

- ДЛЯ ИМИТАЦИИ ФАКТУРЫ КАМНЯ, СКАЛЫ, ДЕРЕВА, БЕТОНА
- ВЫСОКОПРОЧНАЯ, С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ
- НЕ ТРЕБУЕТ ИДЕАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

MINERAL ART – ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАКТУРНЫХ РИСУНКОВ, ИМИТИРУЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, КАМЕННУЮ КЛАДКУ, ТЕМУРУ ДЕРЕВА, ГЛИНУ, СОСТАРЕННЫЙ БЕТОН. СОДЕРЖИТ АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ПЛАСТИЧНОСТЬЮ. НЕ ТРЕБУЕТ ИДЕАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН, СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ И НЕРОВНОСТИ. ГОТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МЫТЬЮ. ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ФРАКЦИЯХ 100 И 200.

### ФАКТУРА «СКАЛА»

больше эффектов



#### Шаг 1. Подготовка стены

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

#### Шаг 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время высыхания: 1 час. Время полного высыхания: 24 часа.

#### Шаг 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие MINERAL ART в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

#### Шаг 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART диагональными слоями на всю поверхность: сначала наносите фр. 100, потом фр. 200. Расход: от 2,5 кг.

#### Шаг 5. Сглаживание фактуры

Не дожидаясь высыхания декоративных слоев, сгладьте рельеф при помощи влажной губки, протерев слишком выступающие фрагменты. Время высыхания: 24 часа.

#### Шаг 6. Лессировка

Фрагментарно нанесите на поверхность лессирующий лак MASCO MATTE плоской кистью. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной губкой, убирая следы от кисти. Через 1 час нанесите локально второй оттенок лака и растушуйте влажной губкой, устраняя резкие контрастные переходы. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания между слоями: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска-грунт PRIMO DECOR, лак MASCO MATTE, велюровый валик, венецианская кельма, плоская кисть, вязкозная губка.

### КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Выпускается в базовом белом цвете под последующую лессировку.  
Выпускается в ведрах по 7 и 15 кг.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время высыхания, ч	12-14
Время полного высыхания, суток	14
Морозостойкость при транспортировке, циклы	5
Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм	10
Расход, кг	от 2,5 кг
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	не менее 120
Применение	для внутренних и наружных работ

## ФАКТУРА «АНТИЧНАЯ СТЕНА»

больше эффектов



### Шаги 1-3. Подготовка

Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к эффекту «Горная порода».

### Шаг 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART фр. 100 на всю поверхность крупными разнонаправленными хаотичными мазками, перекрывая подложку и формируя «наплывы» материала. Не дожидаясь высыхания, сгладьте рельеф при помощи влажной губки. Расход: 1,5-3,0 кг в зависимости от выбранной толщины слоя. Время высыхания: 24 часа.

### Шаг 5. Формирование шагрени

При помощи велюрового валика или кисти нанесите на сформированную фактуру краску-грунт PRIMO DECOR, закрашивая всю поверхность. Расход: 350-450 г/кв.м. Время высыхания: 24 часа.

### Шаг 6. Защита поверхности

При помощи кисти нанесите на всю поверхность прозрачный (неколерованный) лак Masco Matte. Расход: 100-200 г/кв.м. Время полного высыхания: 7 дней.

## ФАКТУРА «ПЕСЧАНИК»

больше эффектов



### Шаги 1-3. Подготовка

Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к эффекту «Горная порода».

### Шаг 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART фр. 200 равномерным, слегка вспученным слоем на всю поверхность. Расход: 1,5-3,0 кг в зависимости от выбранной толщины слоя. Время высыхания: 24 часа.

### Шаг 5. Формирование фактуры

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART фр. 100 полосами, вытянутыми мазками с неровными краями. Расход: 1,5-3,0 кг в зависимости от выбранной толщины слоя. Время высыхания: 24 часа.

### Шаг 6. Лессировка

Фрагментарно нанесите на поверхность лессирующий лак MASCO MATTE плоской кистью. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной губкой, убирая следы от кисти. Последовательно нанесите последующие слои лака локально (не на всю поверхность, а местами), выдерживая время высыхания между слоями 1 час. Влажной губкой растушевывайте каждый слой, устраняя резкие контрастные переходы. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания между слоями: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.