



### Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR в белой базе;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO Acrylic в оттенке TA-013;
- Венецианскую кельму;
- Жесткую щетку для создания фактуры;
- Декоративный лессирующий лак Masco Matte в оттенке 038;
- Вязкую губку для нанесения лессирующего состава.

### ШАГ 1. Подготовка поверхности

Основание должно быть очищено от грязи, пыли, отстающих частиц, солевых пятен. Покрытия на основе органических растворителей (масляные шпатлевки, краски и др.) удалить механическим способом. Декоративное покрытие наносится на оштукатуренные и отштатлёванные минеральные поверхности. Для шпатлевания рекомендуется использовать готовые шпатлевки на акриловой основе или финишные цементные шпатлевки, при отделке фасадов — финишные цементные шпатлевки.

### ШАГ 2. Грунтование

Поверхности обработайте грунтом (укрепляющим или глубокого проникновения – в зависимости от типа основания). После высыхания грунта, не ранее чем через 2 часа, нанесите валиком на поверхность краску-грунт MascaradE Primo Decor. Декоративное покрытие TRAVERTO ACRYLIC можно наносить после полного высыхания краски-грунта, не ранее чем через 12 часов. Остаточная влажность основания должна быть не более 10%.

### ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 2% от общей массы).

### ШАГ 4. Нанесение 1го слоя

Нанесите материал на подготовленную поверхность кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской в 1 слой на сдир. Расход: 0,6 кг/м<sup>2</sup>. Время высыхания: 24 часа.

### ШАГ 5. Нанесение 2го слоя и создание фактуры

Через 24 часа нанесите второй слой материала кельмой ровным слоем на сдир. Создайте фактуру при помощи жесткой щетки. Спустя 30 минут пригладьте слой кельмой. Расход: 0,4-0,6 кг/м<sup>2</sup>. Время высыхания: 24 часа.

### ШАГ 6. Лессировка

Через 24 часа при помощи вязкой губки нанесите на покрытие лессирующий лак MascaradE MASCO MATTE в оттенке 038. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной вязкой губкой, убирая следы от кисти. Работайте небольшими участками, чтобы избежать стыков. Расход в 1 слой: 50 г/кв.м. Время высыхания: 24 часа.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка TRAVERTO ACRYLIC	1-2 мм	0,6 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

\* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения