



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR, заколерованную в цвет материала TRAVERTO SOL;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO SOL;
- Венецианскую кельму;
- Щетка;
- Заостренная деревянная палочка;
- Декоративный лессирующий лак MASCO MATTE (коричневого цвета);
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие TRAVERTO SOL в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя

С помощью кельмы распределите материал TRAVERTO SOL по поверхности слоем 1-2 мм, не обращая внимания на треки и следы от инструмента. С помощью щетки или самодельного «узелка» из обычного шуршащего полиэтиленового пакета натампуйте линии рисунка по диагонали. Через 10-15 минут разгладьте материал чистой влажной кельмой под небольшим давлением. Постепенно увеличивайте нажим на кельму, чтобы создать более гладкое и гляцевое покрытие. В процессе работы смачивайте стену из пульверизатора, если слой материала пересох и не поддается уплотнению. Расход: 0,8-1,3 кг/кв.м.

ШАГ 5. Дополнение фактуры

Добавьте прожилок и трещин, нарисовав их при помощи обычной палочки из японской кухни. Чтобы прожилки стали немного тоньше, смочите стену из пульверизатора и проведите железнение повторно. Время высыхания: 12 часов.

ШАГ 6. Лессировка

Спустя 12 часов при помощи вискозной губки нанесите на всю поверхность лессирующий лак MASCO MATTE, заколерованный в цвет камня (в данном случае — коричневый), стараясь заполнить все трещинки и углубления. Не дожидаясь высыхания лака, снимите его излишки с поверхности чистой влажной губкой. Благодаря этому, лак снимается с выступающих участков и перемещается в кратеры и прожилки, подчеркивая рельеф поверхности. Расход: 100 г/кв.м. Время высыхания: 1 час. Полное высыхание: 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка TRAVERTO SOL	1-2 мм	0,8-1,3 кг	12 часов
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения