



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR, заколерованную в цвет материала TRAVERTO NOA;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие TRAVERTO NOA;
- Венецианскую кельму;
- Лессирующий лак MASCO MATTE (один или несколько оттенков);
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 250-500 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие TRAVERTO NOA в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение 1-го декоративного слоя

Венецианской кельмой нанесите материал ровным слоем в толщину крошки, создавая равномерную шероховатую поверхность. Расход: 1,3-2,0 кг/кв.м. Время высыхания: 8-12 часов.

ШАГ 5. Нанесение 2-го декоративного слоя и формирование фактуры

После высыхания первого слоя нанесите второй слой материала в технике «карта мира». Для этого наносите материал на кельму и далее методом тампования формируйте на поверхности островки, напоминающие материки, оставляя между ними пустоты. В классической технике «карта мира» материки составляют около 75% от общей поверхности, а кратеры — 25%. Выступающие верхушки заглажьте кельмой. Слой наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. Время высыхания: 8-12 часов.

ШАГ 6. Лессировка

При помощи вискозной губки нанесите на поверхность цветной лессирующий лак MASCO MATTE. Для создания более интересного рисунка состаренного камня можно использовать 2-3 оттенка лака (например, желтый, серый и зеленый), нанося их хаотично и растирая вискозной губкой. Границы и цветовые переходы растирайте вискозной губкой. Расход: 100 г/кв.м. Время высыхания между слоями лака: 1-2 часа. Время полного высыхания: 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	250-500 г	24 часа
Декоративное покрытие TRAVERTO NOA	1-2 мм	1,3-2,0 кг	8-12 часов
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения